



SEVEN SOURCE

SS-8102

氨基矽油

PDS

產品介紹

SS-8102是一種帶氨基的矽利康，用於纖維、皮革及汽車美容的後處理加工。它可使纖維具柔軟、平滑、彈性的手感，除了讓纖維有羽毛般柔軟的感覺外，本產品對於棉布、棉織品的手感表現風格最為特別，可產生特殊的乾爽、柔滑效果。還可使纖維產生防皺的效果。Amino Silicone通常經乳化後在水溶液中使用，在纖維處理中亦可用於壓染與浸染。此外，Amino Silicone也可添加溶劑稀釋後使用

產品優點

- 具柔軟、平滑、彈性的手感
- 對於棉布、棉織品的手感表現風格最為特別
- 增加織物的彈性和褶皺回復力

化學特性

外觀	透明微混濁液體
有效成分(%)	100.0%
黏度(25°C, cps)	7000~20000
氮值	approx. 0.35 mg KOH/g

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以200KG鐵桶藍色桶裝。

產品應用

- 本產品極易乳化呈乳液或微乳液，用於織物的柔軟和潤滑處理
- 布料有如：PP、T、T/C、CVC、Nylon等各式的人造纖維布

使用方法

- SS-8102建議稀釋成30% (包裝及使用前請先過濾)

SS-8102	:36 KG
E-333(乳化劑)	:24 KG
Water(水)	:140 KG
HAC(酸)	:0.8 KG

Total :200.8KG

- 加入SS-8102和乳化劑E-333，以中速度攪拌均勻(2000rpm~2300rpm)約5分鐘。
- 在上述步驟完成後，繼續攪拌中間慢慢加入水之後再攪打約10分鐘。
- 最後再加入HAC冰醋酸即完成。
- 使用量上述配方 1~3%，烘乾溫度 160~180°C

TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363

E-MAIL : service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw