



WINSTAR-AB6-3000

多次脫模型輪胎內面液離型劑
PDS

產品介紹

WINSTAR-AB6-3000同時擁有高聚合二甲基矽氧烷和高反應性羥基矽氧烷所組成的優點。應用在輪胎內面上乾燥速度快，極佳的防垂流性，讓其均勻分布；成膜後可將膜在硫化製程時轉移到氣囊上，讓氣囊本身受到完美保護的同時也達到多次脫膜的功能性。

產品優點

- 成膜性極佳且乾燥速率快
- 抗垂流性佳
- 多次離型，離型性能優良

化學特性

外觀	乳白液體
主成分	矽樹酯
pH值(5%水溶液)	6.5±1.0
離子性	非離子性
溶解性	可溶於水

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以20KG HDPE灰色桶、100KG HDPE藍色桶裝(皆為透氣桶)。

產品應用

- 輪胎多次離型劑

使用方法

- 直接噴塗使用，切勿再加水稀釋。
- 可使用噴槍或自動式機械噴塗，塗抹請注意均勻性。
- 使用前噴塗在氣囊上等待乾燥，第1個輪胎噴塗乾燥後即可開始施作，建議第6個輪胎再次噴塗乾燥。約4~5模噴塗一次。

(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

***注意：此產品會釋放些許氣體，請注意存放溫度，並放置陰涼處。**

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw