



# SEVEN SOURCE

## SS-8150

經濟型低黃變氨基矽油

### PDS

## 產品介紹

我司特別開發經濟型的低黃變氨基矽油 SS-8150，主要用於紡織物後處理加工。它可使纖維具柔軟、平滑、豐厚的手感，除了讓纖維有羽毛般柔軟的感覺外，還可使纖維產生防皺的效果。

## 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶裝。

## 產品優點

- 對棉及棉之混紡品具柔軟性及平滑性
- 可改善撥水劑之粗糙手感
- 可用於人造纖維及其他混紡織物等紡織物之平滑柔軟劑，滲透力強，提供織物特殊之平滑手感
- 經濟、低成本

## 產品應用

- 簡易加工，易於乳化轉向，是超低成本型

## 化學特性

外觀	微黃色混濁液體
有效成分(%)	100.0%
黏度(25°C, cps)	20000~60000
氮值	approx. 0.3 mg KOH/g

## 使用方法

SS-8150建議乳化稀釋成30%  
(包裝及使用前請先過濾)

SS-8150	:36 KG
EA-707(乳化劑)	:24 KG
Water(水)	:140 KG
HAC(酸)	:1 KG

Total :201 KG

浸軋工藝

SS-8150(30%)	:3~10 g/L
浸泡溫度	:常溫
定型溫度	:150°C/2.5分鐘

(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

## 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表。

## TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號  
經濟部工廠登記證編號09000892  
電話: 886-2-2610-4457  
傳真: 886-2-2610-1363  
E-MAIL: [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)