



# SEVEN SOURCE

## SS-8100

氨基矽油  
PDS

### 產品介紹

SS-8100是一種帶氨基的矽利康, (氮值 0.6) · 在處理織物過程中 · 能夠使織物滑爽 · 抗皺性能達到極佳狀態 · 乳化後亦可用於壓染與浸染 · 能提供卓越的柔軟性能 · 本產品反應性強 · 可做為添加劑與其他樹脂加工劑併用。

主要的應用於T、T/C、T、人造纖維布等。

### 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中 · 產品的標準有效期是自生產日期起8個月 · 請參考包裝上的儲存建議和失效日期 · 超過有效期 · TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以200KG鐵桶藍色桶裝。

### 產品優點

- 非常滑軟的手感
- 優質的潤滑性能
- 非常好的下垂性
- 增加織物的彈性和褶皺回復力

### 產品應用

- 氨基矽油乳液 · 柔軟劑 · 疏水劑 · 表面處理劑

### 化學特性

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 外觀            | 透明微混濁液體              |
| 有效成分(%)       | 100.0%               |
| 黏度(25°C, cps) | 300~2000             |
| 氮值            | approx. 0.6 mg KOH/g |

### 使用方法

- SS-8100建議稀釋成30% (包裝及使用前請先過濾)

|            |         |
|------------|---------|
| SS-8100    | :36 KG  |
| E-333(乳化劑) | :24 KG  |
| Water(水)   | :140 KG |
| HAC(酸)     | :0.8 KG |

Total :200.8KG

### 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息 · 操作前 · 請閱讀本產品之安全資料表

- 加入SS-8100和乳化劑E-333 · 以中速度攪拌均勻(2000rpm~2300rpm)約5分鐘 ·
- 在上述步驟完成後 · 繼續攪拌中間慢慢加入水之後再攪打約10分鐘 ·
- 最後再加入HAC冰醋酸即完成 ·
- 使用量上述配方 1~3%, 烘乾溫度 160~180°C

## TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出 · 它僅是指示性資料 · 並無約束性 · 特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見 · TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符 · 只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途 · 本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用 · 用戶有責任保證遵守當地立法 · 取得必要的使用證書及授權 · 用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版 · 而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料 ·

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南港工業區長青路1號  
經濟部工廠登記證編號09000892  
電話: 886-2-2610-4457  
傳真: 886-2-2610-1363

E-MAIL : [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)