



# SEVEN SOURCE

## SS-8110

特殊合成氨基油

PDS

### 產品介紹

SS-8110是經由特殊合成反應的帶氨基矽油(氮值0.6)。由於特殊分子片段合成使其在處理織物過程中，低分子部分能夠有效滲到織物纖維深層；高分子部分能夠包覆纖維表面，使織物兼具特殊的柔軟與濕潤手感、抗皺性能達到極佳狀態

主要的應用於T、T/C、T、人造纖維布等

### 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以200KG鐵桶藍色桶裝。

### 產品優點

- 可以與氮值較低之氨基矽油混合使用，調整需要的手感
- 非常柔軟與濕潤的手感
- 優質的潤滑性能
- 非常好的下垂性
- 增加織物的彈性和褶皺回復力

### 產品應用

- 與手感較差的氨基矽油混合，有助於提高手感
- 氨基矽油乳液，柔軟劑，疏水劑，表面處理劑

### 化學特性

外觀	透明微混濁液體
有效成分(%)	100.0%
黏度(25°C, cps)	50~500
氮值	approx. 0.6 mg KOH/g

### 使用方法

- SS-8110建議稀釋成30%  
(包裝及使用前請先過濾)

SS-8110	:34 KG
E-333(乳化劑)	:26 KG
Water(水)	:140 KG
HAC(酸)	:1.0 KG
<hr/>	
Total	:201 KG

### 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

- 浸軋工藝

SS-8110(30%)	:10~30 g/L
浸泡溫度	:常溫
定型溫度	:150°C/2.5分鐘

(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

## TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號  
經濟部工廠登記證編號09000892  
電話: 886-2-2610-4457  
傳真: 886-2-2610-1363  
E-MAIL: [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)