



# SEVEN SOURCE

## SS-8100

氨基矽油  
PDS

### 產品介紹

SS-8100是一種帶氨基的矽利康, (氮值 0.6) · 在處理織物過程中, 能夠使織物滑爽、抗皺性能達到極佳狀態. 乳化後亦可用於壓染與浸染, 能提供卓越的柔軟性能。本產品反應性強, 可做為添加劑與其他樹脂加工劑併用。

主要的應用於T、T/C、T、人造纖維布等。

### 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中, 產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期, TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以200KG鐵桶包裝。

### 產品優點

- 非常滑軟的手感
- 優質的潤滑性能
- 非常好的下垂性
- 增加織物的彈性和褶皺回復力

### 產品應用

- 氨基矽油乳液, 柔軟劑, 疏水劑, 表面處理劑

### 化學特性

外觀	透明微混濁液體
有效成分(%)	100.0%
黏度(25°C, cps)	300~2000
氮值	approx. 0.6 mg KOH/g

### 使用方法

- SS-8100建議稀釋成30% (包裝及使用前請先過濾)

SS-8100	:36 KG
E-333(乳化劑)	:24 KG
Water(水)	:140 KG
HAC(酸)	:0.8 KG

Total :200.8KG

- 加入SS-8100和乳化劑E-333, 以中速度攪拌均勻(2000rpm~2300rpm)約5分鐘。
- 在上述步驟完成後, 繼續攪拌中間慢慢加入水之後再攪打約10分鐘。
- 最後再加入HAC冰醋酸即完成。
- 使用量上述配方 1~3%, 烘乾溫度 160~180°C

### 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前, 請閱讀本產品之安全資料表

## TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料, 並無約束性, 特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途, 本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法, 取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版, 而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號  
經濟部工廠登記證編號09000892  
電話: 886-2-2610-4457  
傳真: 886-2-2610-1363  
E-MAIL : [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)